

ARMY

アームリー



物性データ

品番	巾×長さ		厚さ	質量	引張強さ				伸び率		引裂強さ				耐水度	防災製品番号
	(cm)	(m)			タテ		ヨコ		タテ	ヨコ	タテ		ヨコ			
アーミー			(mm)	(g/m)	kgf/3cm	N/3cm	kgf/3cm	N/3cm	%	%	kgf	N	kgf	N	(mm)	F-26158
	188	50	乱	0.43	530	60	588	50	490	23	25	9	88	8	78	

注意事項

1. 本カタログに記載している製品は日本国内向けです。
2. 使用前に必ず品名・品番・色相・ロットNO.・規格を確認してください。
3. 保管は、高温・多湿を避け、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積み方はしないでください。
4. 長期間保管されていた製品は、使用前に物性低下の有無を確認してください。
5. 極低温・極高温向けには設計されておりませんので、そのような用途に使用の場合は必ず弊社まで相談してください。
6. 熱融着による接合の際は、臭気が発生することがありますので、必ず作業場を換気してください。
7. 高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に導電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
8. 印刷する場合は、印刷性を事前に確認してください。
9. 洗浄する場合には、表面を侵さないように中性洗剤を浸した柔らかいスポンジ等で拭き取ってください。あとは十分に水洗いしてください。
10. サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いのある場合があります。予めご了承ください。
11. 印刷機の特性上、色の重なり部分が生じます。ご了承ください。
12. 廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
 - (1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理してください。
 - (2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
13. 問い合わせ、より詳しい資料が必要でしたら、弊社まで連絡してください。
14. 本カタログの記載内容は改善のため事前の予告なしに変更することがあります。

石川株式会社

東京本社 〒111-0053 東京都台東区浅草橋 4-15-7 TEL:03-3861-1291 FAX:03-3863-3335
 新潟営業所 〒950-0913 新潟市中央区鏡 3-7-16 TEL:025-241-6835 FAX:025-241-2107

細川産業株式会社

大阪本社 〒550-0004 大阪市西区靱本町 3-10-33 TEL:06-6448-2145 FAX:06-6448-7734
 福岡営業所 〒812-0006 福岡市博多区上牟田 1-21-5 TEL:092-451-1020 FAX:092-451-1032